

این مقاله به عنوان مقاله علمی- پژوهشی در اکتبر ۲۰۱۴ در نشریه بین‌المللی *Int. J. Renewable Energy Development*, 3(3), 184-187 به چاپ رسیده است.

چکیده

در این مقاله مشخصات الکتریکی سلول‌های خورشیدی سیلیکونی پلی کریستال (چندبلوری) و مونوکریستال (تک بلوری) در حین پرتودهی با لیزر دیودی 650 nm و با توان 80 mW در محیط آزمایشگاهی بررسی شده است. همچنین بررسی اثر گرما روی سطح سلول ناشی از پرتودهی لیزری بر مشخصات جریان- ولتاژ و بازده، نشان داد که همزمان با گرفتن خروجی جریان- ولتاژ از سلول در اثر تابش لیزر، میزان بازده آن در اثر افزایش دما کاهش می‌یابد. تغییرات مشخصه ای سلول مونوکریستال نسبت به پلی کریستال در طول پرتودهی لیزری و افزایش دما یکنواخت‌تر است.

کلید واژه


سلول خورشیدی، پرتودهی لیزری، مشخصه های الکتریکی و اثرات گرمایی.

مقدمه

سلول‌های خورشیدی انرژی یک سیستم الکتریکی را با تبدیل انرژی فوتون های تابشی به انرژی الکتریکی تامین می کنند. سیلیکون یکی از مهمترین مواد در صنعت فوتولتائیک و سلول خورشیدی است و در این میان سیلیکون بلوری ماده اصلی این سلول‌ها را تشکیل می دهد. یکی از روش های افزایش بازده سلول، بافت سازی سطحی سلول ها با لیزر است که موجب کاهش بازتاب نور تابشی با یک پوشش ضد بازتابی و تله اندازی نور تابشی به وسیله سطح بافت سازی شده می شود. مقدار جریان تولید شده به وسیله سلول فوتولتائیک مستقیماً به تعداد فوتون جذب شده مربوط است. گاف باندهای کوچکتر تعداد فوتون های بیشتری را جذب نموده و در نتیجه تعداد الکترون های بیشتری را به باند هدایت نیمه رسانا ارسال می کن ند. جذب فوتون تنها زمانی رخ می دهد که انرژی آن ها بیشتر از انرژی گاف باند باشد.

در این مقاله اثر پرتو تکفام یک نوع لیزر دیودی در طول موج 650 nm و با توان 80 mW و همچنین اثر افزایش دما در حین پرتودهی بر مشخصه های الکتریکی سلول های خورشیدی سیلیکونی بررسی شده است.

شرح آزمایش



عملکرد یک سلول خورشیدی با مشخصه های V_{oc} ولتاژ مدار باز، I_{sc} و I_{max} و ضریب تامین (*Fill Factor*) معین می شوند.

ضریب تامین FF از نسبت توان بیشینه به توان ایده آل مطابق معادله (۱) به توان نور فرودی مطابق معادله (۲) محاسبه می شوند.

شکل ۱. چیدمان پرتودهی لیزری و اندازه گیری

$$FF = \frac{P_{max}}{P_{V_{oc}-I_{sc}}} = \frac{V_{max} \cdot I_{max}}{V_{oc} \cdot I_{sc}} \quad (1)$$

$$Eff = \frac{P_{max}}{P_{in}} \times 100 = \frac{FF \times V_{oc} \times I_{sc}}{P_{in}} \times 100 \quad (2)$$

سلول های خورشیدی استفاده شده در این آزمایش عبارتند از سلول خورشیدی سیلیکونی مونوکریستال و پلی کریستال به ترتیب با ابعاد $31 \times 31 \times 0.25\text{ mm}^3$ و $96 \times 96 \times 0.31\text{ mm}^3$ که مطابق شکل ۱ تحت پرتودهی قرار گرفتند.

مشخصه های الکتریکی سلول های خورشیدی از جمله ولتاژ، جری ان و تغییرات آن ها، در حین پرتودهی لیزری، توسط یک مالتی متر دیجیتالی و اسیلوسکوپ مدل *HAMEG HMO3524* محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته شده است. اثر گرما روی سطح سلول خورشیدی در حین پرتودهی بر مشخصه های الکتریکی سلول نیز بررسی شده است.

نتایج و بحث

ولتاژ، جریان و توان خروجی سلول خورشیدی تحت پرتودهی مطابق جداول ۱ و ۲ برای سلول های مونوکریستال و پلی کریستال نشان داده شده است. بیشینه بازده توان حاصل از این پرتودهی به ترتیب ۱۰/۴٪ و ۱۱/۸٪ به دست آمده است.


جدول ۱. مشخصات الکتریکی سلول مونوکریستال در اثر پرتودهی لیزری

P_{in} (mW)	V_{oc} (V)	I_{sc} (mA)	V_m (V)	I_m (mA)	P_m (mW)	FF	EFF (%)
80	0.6	100	0.425	19.6	8.33	0.138	10.4


جدول ۲. مشخصات الکتریکی سلول پلی کریستال در اثر پرتودهی لیزری

P_{in} (mW)	V_{oc} (V)	I_{sc} (mA)	V_m (V)	I_m (mA)	P_m (mW)	FF	EFF (%)
80	0.6	120	0.356	26.5	9.434	0.131	11.8


با توجه به ابعاد کوچکتر سلول مونوکریستال نسبت به پلی کریستال (تقریباً یک سوم) می توان بازده آن را بیشتر در نظر گرفت، که البته به طور کلی نیز سلول های تک بلور نسبت به چند بلوری دارای بازده بیشتری هستند. البته با توجه به انرژی گاف باند سیلیکون بلوری که در گستره طول موجی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ nm است، بهتر است از لیزرهایی در این رنج طول موجی برای رسیدن به بازده بالاتر استفاده کرد. در این آزمایش تغییرات در مشخصات جریان-ولتاژ سلول تحت پرتودهی لیزری بر حسب افزایش دما نیز مطابق شکل های ۲ تا ۴ بررسی شده است که نشان از تاثیرپذیری سلول سیلیکونی با تغییرات دمایی دارد.



شکل ۴. منحنی تغییرات بازده بر حسب دما



شکل ۳. منحنی تغییرات ولتاژ بر حسب دما



شکل ۲. منحنی تغییرات جریان بر حسب دما

همان طور که از شکل ها مشخص است کاهش ولتاژ سلول در نتیجه کاهش انرژی گاف باند سیلیکون با افزایش دمای سطح سلول و اتصال $p-n$ است. برای یک میزان تابش فرودی ثابت میزان کاهش جریان الکتریکی کمتر از میزان کاهش ولتاژ خواهد بود و در نتیجه در اثر افزایش دما میزان بازده الکتریکی کاهش خواهد یافت.

نتیجه گیری

پرتودهی لیزری در طول موج های مشخص با توجه به پیک پاسخ طیفی سلول های خورشیدی سیلیکونی می تواند باعث جذب بیشتر فوتون به وسیله سطح سلول شده و آن را فعال کند. به کارگیری لیزری در گستره طول موجی ۸۰۰ تا ۹۰۰ nm می تواند بازده بیشتری را از این سلول ها نتیجه دهد. با توجه به تاثیرپذیری سلول ها نسبت به دما، بازده سلول با افزایش دما کاهش خواهد یافت.

مراجع

- [1] AHJ Al-Mousawy, "Effect of laser annealing on defected silicon solar cells", Journal of Physics: Conference Series 241(2010).
- [2] M.A. Green, Third generation photovoltaics: advanced solar energy conversion, Berlin, Springer, (2003).
- [3] L.A. Dobrzanski, A. Drygana, Laser texturization in technology of multicrystalline silicon solar cells, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 29/1 (2008).